

Ceradur-eco

Fémsómentes, diszperziós ápolószer

Tulajdonságok

Nagyon jó filmképző, önfényezően száradó fémsómentes diszperziós ápolószer. A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6 μ közötti értéket, (az FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf intézet által bevizsgálta) így eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak. Továbbá a Ceradur-eco megfelel a DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) követelményeinek és így használható vezetőképes rugalmas padlóburkolatokon (anyagvizsgálati tanúsítvány TÜV Süd). Az ápolófilm keményvaxhoz hasonló és változatlanul rugalmas marad. Még nagyobb sérülések is eltüntethetők polírozással. A környezetkímélő összetevőinek köszönhetően a Ceradur-eco-t az osztrák környezetvédelmi jellel tüntették ki.

Összetevők

Fémsómentes műanyag diszperziók (TBEP-mentes), polietilén-viasz, lágyítók, segédanyagok. pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

Felhasználási terület

Minden vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolaton egyaránt alkalmazható, mint pl.: PVC, gumi, linóleum, nedvszívó természetes- és műkö. Szintén alkalmas fa- és parafa felületek védelmére, kivéve azokat a felületeket, amelyek gyárilag védőréteggel vannak ellátva. Burkolatoknál, amelyek PE vagy PU koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Sikeres alaptisztítás és száradás után a terméket hígítás nélkül pl. egy laposmopp segítségével vékonyan vigyük fel a felületre. Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába, a kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Első ápolás tisztított felületen:

A padlóburkolat nedvszívó képességének megfelelően 30 perces szünetekkel 2-3 réteget vigyünk fel.

Első ápolás vezetőképes elasztikus padlókon:

1 réteg (25ml/m²).

Intenzív takarítás utáni utókezelés:

30 perces szünettel 1-2 réteg felvitele.

Spray-szóró eljárás a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására:

A szert 1:1 arányban hideg vízzel hígítani, szóróflakon és magas fordulátú gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével eldolgozni.

Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulátú géppel (kb. 1000 ford./perc) és Multi-Disc-kel tömöríthetjük. A padló az eljárás során nem lesz simább.



DIN 18032



UW 1233

Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Utókezelés: 25 ml rétegenként

Spray-szóró eljárás: 1,5 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2 x 5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 20 12 05

Fagytól védve tartandó!

