

Kiehl-Legnodur-Titan

Selyemfényű 2 Komponensű-bevonatolószerszám faburkolatokhoz

Tulajdonságok

Olajozott és zárt eredeti faburkolatokra készült. Magas a szilárdanyag-tartalma, matt, transzparens filmet képez. Nagyon strapabíró és kopatásslárd, ellenáll a felületi fertőtlenítőszernek. Alkalmazható felületi fertőtlenítőszer és nagyrészt a kézfertőtlenítésre használt fertőtlenítőszer használata mellett is.

Összetevők

Fémsómentes műanyag diszperziók, lágyító (TBEP-mentes), polietilén-viaszok, vízbázisú oldószerek.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8

Felhasználási terület

Eredeti faburkolatok (kórházak, idősek otthona, iskolák, óvodák és nyilvános hivatalok területén) védelmére készült, melyek bevonatolással vagy vaxmentes olajokkal mint pl. Kiehl-Basic-Oil, Kiehl-PurOil vagy Kiehl-Eco-Refresher termékkel lettek ápolva, mint pl. parketta, padló, ipari parketta, lépcsők, OSB lapok, enyvezett fa stb. Készparkettánál a felhasználás előtt végezzünk tapadás tesztet.

Felhasználás

Mielőtt a Kiehl-Legnodur-Titan-t felvinnék a felületre, a felfelületet géppel szárazon kell tisztítani (egy tárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad), amíg ki nem alakul egy egyenletes matt felület.

A bevonatolás előtt a bevonatolószerszámhoz (Kiehl-Legnodur-Titan-hoz) hozzá kell adagolni a második komponenszt, a Kiehl-Durator-t (1 flakont 1 kannához = 100 ml-t 5 literhez) és alaposan felrázzuk. A felrázás után kb. 5 percig pihentetjük. A bekevert 2 komponensű-bevonatolót 12 óra alatt fel kell használni, utána kikeményedik és már felhasználásra nem lesz alkalmas.



Bevonatolás

A termék kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál. Kb. 300 ml-t hígítás nélkül öntsünk a padlóra és a bevonatoláshoz használt eszközzel, laposmoppal egymást egyenletesen átfedő sávokban terítsük szét kb. 10 m²-en. Lendületesen, egymást átfedő sávokban kell bevonatolni. A felület igénybevétele függően 1-3 réteget vihetünk fel, kb. 90 perces (de max. 6 óra) várakozási idővel. Csak a száraz rétegek képeznek strapabíró ápolóréteget.



A munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

Megjegyzés: A bevonat alaptisztítással nem távolítható el, hanem csak száraz tisztítással. A napi karbantartó tisztítás és ápolásra vonatkozólag a DIN 18356 szabványt figyelembe kell venni.

Fa-/parketta- ápolás és tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Bevonatolás: 30 ml rétegenként

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2 x 5 literes kanna és 2 x 100 ml flakon kartonban

Cikkszám: j22 14 20 5

Fagytól védve tartandó!



Kiehl-Durator

A Kiehl-Legnodur-Titan második komponense

Összetevők

Hálósító, segédanyagok. pH-érték (koncentrátumban): kb. 8

GHS 05, 07, 08, 09, Veszély (koncentrátumban);

H302 Lenyelve ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P260 Gőzök belélegzése tilos. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312+P330 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A száját ki kell öblíteni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Tartalmaz: Trimethylolpropane tris (2-methyl-1-aziridine propionate) (INCI).